PRODUCTINFO

METAL FINISH

Versie: **MF-291026-001**



Metal Finish is een unieke, metaalgrijze spuitlak van fabrieksoriginele kwaliteit. Door een chemische reactie ontstaat er een deklaag die na droging zeer slagvast is. Metal Finish heeft bovendien een snelle, goede dekking en vormt een mooie egale laag op nagenoeg alle moderne kunststof en metalen ondergronden. Metal Finish zal achteraf een perfecte evenaring van de meest voorkomende metaalkleuren aan het behandelde oppervlak geven.

Metal Finish is door zijn mooie metaalgrijze kleur ideaal voor het spuiten van allerlei zilverkleurige delen in de automobiel- en industriesector, zoals chassisdelen, scharnieren, treeplanken, lijsten, panelen enz.

Metal Finish kan ook worden gebruikt voor het aflakken van diverse steunen en beugels die vaak op maat worden gemaakt en daarna professioneel moeten worden afgewerkt.
Door zijn unieke samenstelling is Metal Finish bijzonder geschikt om snel meerdere lagen na elkaar aan te brengen. Door de aerosolverpakking is dit product zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Dankzij de speciale nozzle kan een zeer professioneel spuitpatroon worden verkregen.

Zie ook: Alu Scratch Repair System

EIGENSCHAPPEN

- Metaalgrijze spuitlak van fabrieksoriginele kwaliteit.
- Geeft na droging een zeer slagvaste deklaag.
- Snelle en goede dekking.
- Vormt een mooie egale laag.
- Perfecte evenaring van de meest voorkomende metaalkleuren.
- Geschikt voor nagenoeg alle moderne kunststof en metalen ondergronden.
- Perfecte spuiteigenschappen voor een professioneel resultaat.
- Uitstekende bescherming tegen externe invloeden.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Aerosol 500 ml
ARTIKELCODE	02.3106.1080

PRODUCTINFO

METAL FINISH

Versie: **MF-291026-001**

Basis:	Alkydhars en speciale pigmenten
Volumieke massa / dichtheid:	684 kg/m³
Consistentie:	Vloeibaar (spuitklaar in aerosol).
Oplosmiddelen:	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen.
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +120°C (kortstondig +200°C).
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed, bij kortstondig contact
Verwerkingscondities:	+15°C tot +30°C
Soort ondergrond:	Nagenoeg alle moderne kunststoffen en metalen.
Voorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond schuren, bij voorkeur met een schuurvlies. Metalen ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. Onbehandeld metaal voorzien van een grondlaag (Innotec Speed Primer of Innotec Zinc Coat). Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic en voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer.
Methode van aanbrengen:	Spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand 25-30 cm. Aanbrengen in één tot twee egale, dekkende lagen. Bij het aanbrengen van meerdere lagen, minimaal 10 minuten en maximaal 4 uur laten uitdampen. Wil men na 4 uur nog een laag spuiten, dan moet het product eerst volledig doorharden om opbranden te voorkomen. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten.
Stofdroog:	± 30 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid).
Doorhardingssnelheid:	Na ± 7 dagen (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid).
Aanbevolen laagdikte:	Egale, dekkende laag.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking.
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren.
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563010617

PRODUCTINFO

METAL FINISH

Versie: **MF-291026-001**

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.