PRODUCTINFO

NON CRACK FILLER STRUCTURE

Versie: **NCFS-231026-001**

Non Crack Filler Structure is een overschilderbare, plasto-elastische kit op acrylaatbasis voor afdichtingen en reparaties van wanden/plafonds met korrelstructuur (binnens- en buitenshuis).



Non Crack Filler Structure kan perfect worden gebruikt bij naden en afdichtingen die aan werking tot 7,5% onderhevig zijn. Het product heeft een uitstekende hechting op de meest voorkomende (poreuze) bouwmaterialen, zoals beton, baksteen, stucwerk, gelakte ondergronden enz... Hierdoor is het product zeer geschikt voor o.a. kozijn-, wand- en plafondaansluitingen. Maar ook plintnaden, scheuren en krimpnaden in steenachtige ondergronden, zoals stucwerk, zijn perfect af te werken met Non Crack Filler Structure.

Non Crack Filler Structure is op waterbasis. Door zijn solide maar toch smeuïge karakter kan men met een droge kwast/borstel nagenoeg alle structuren nabootsen, zonder dat droogtijden verlengd worden. Door zijn uitstekend standvermogen is Non Crack Filler Structure ideaal toepasbaar op zowel horizontale als verticale naden. Door zijn plasto-elastische karakter is Non Crack Filler Structure perfect overschilderbaar met zowel watergedragen als synthetische verfsystemen, waardoor in iedere situatie een professioneel eindresultaat kan worden behaald.

Door de handige verpakking in kokers van 310 ml is Non Crack Filler Structure gemakkelijk en economisch in het gebruik. Voor een optimaal resultaat verdient het aanbeveling om Non Crack Filler Structure te verwerken met de Innotec Pro 2000 Gun of Easy Grip Gun
en af te messen met een plamuurmes of spatel. De gewenste structuur is eenvoudig met een droge kwast of borstel te verkrijgen.

EIGENSCHAPPEN

- Na volledige doordroging perfect overschilderbaar met watergedragen en synthetische verfsystemen.
- Perfect om zowel grove als fijne structuren mee na te bootsen (met droge kwast of borstel).
- Goede hechting op de meeste poreuze bouwmaterialen.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Koker 310 ml
KLEUR	Wit
ARTIKELCODE	01.1466.0100

TECHNISCHE INFO

NON CRACK FILLER STRUCTURE

Versie: **NCFS-231026-001**

Basis:	Acrylaatdispersie
Volumieke massa / dichtheid:	1890 kg/m³
Consistentie:	Pasteus
Hardheid:	40 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	0,27 N/mm² (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	80% (volgens DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +80°C
UV-bestendigheid:	Goed (bij buitentoepassing steeds afsluiten met een verfsysteem).
Waterbestendigheid:	Niet bestand tegen langdurig contact met water. Buitentoepassing alleen mogelijk onder droge weersomstandigheden (geldt tijdens aanbrengen en drogingsproces).
Standvermogen:	Goed
Verwerkingscondities:	+5°C tot +40°C
Soort ondergrond:	De meest voorkomende (poreuze) bouwmaterialen, zoals beton, baksteen, stucwerk, gelakte ondergronden, hout enz.
Voorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. Loszittende delen verwijderen. Sterk poreuze ondergronden eerst met een primer behandelen. Hiervoor kan men Non Crack Filler Structure verdunnen met water in de verhouding 2:1 of de ondergrond behandelen met een daarvoor geschikte voorstrijk.
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (Innotec Pro 2000 Gun of Easy Grip Gun). Afmessen met plamuurmes of spatel. De gewenste structuur is eenvoudig met droge kwast of borstel te verkrijgen.
Huidvorming:	10 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).
Kleefvrij:	15 minuten (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).
Doorhardingssnelheid:	0,7 mm in 24 uur (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).
Minimale voegbreedte:	4 mm
Maximale voegbreedte:	20 mm

TECHNISCHE INFO

NON CRACK FILLER STRUCTURE

Versie: **NCFS-231026-001**

Maximaal toelaatbare vervorming:	7,5%
Overschilderbaarheid:	Goed. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verfsystemen na volledige doordroging. Bij buitentoepassing wordt geadviseerd om het product te overschilderen. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Direct na gebruik met water.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
CE-Normering:	Non Crack Filler Structure is een product met CE-markering conform Verordening (EU) Nr. 305/2011. CE EN 15651-1:2012 F-EXT-INT 7,5P De bijhorende Prestatieverklaring (DoP Nr. 0114660100) kan worden gedownload van onze website
EAN-Code:	5400563003169

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.