PRODUCTINFO

SPRAY-SEAL HS-M

Versie: **SS-250925-001**



Spray-Seal is een aromaatvrije, verspuitbare carrosseriekit die door zijn unieke samenstelling en toepassingsmogelijkheden de fabrieksorigineel aangebrachte naden en structuren op plaatdelen van vele voertuigen kan nabootsen.

Door zijn unieke MS-polymeer samenstelling biedt Spray-Seal een zeer nauwkeurige verwerking zonder overspray of 'spinnewebben'. Bovendien is Spray-Seal hierdoor al na 30 minuten nat-in-nat overspuitbaar.

Spray-Seal is isocyanaatvrij en blijvend elastisch. Door zijn uitstekende hechting geeft het ook een goede bescherming aan de ondergrond.

Spray-Seal is uitgevoerd in twee varianten: Spray-Seal HS-m en Spray-Seal LS-m. Spray-Seal HS-m is door zijn hoge standvermogen ideaal te verwerken voor zeer grof gespoten structuren, waarbij een grote laagdikte gewenst is. Ook is het product met een kitspuit te verwerken, waardoor precisienaden, zoals deurnaden, perfect kunnen worden aangebracht, en is het mogelijk het product met een nylon kwast te verstrijken.

Spray-Seal LS-m is door zijn gemakkelijke verspuitbaarheid en eenvoudige instelbaarheid van verschillende structuren ideaal te verwerken voor grote oppervlakken. Mede door zijn geluiddempend vermogen is Spray-Seal LS-m het ideale product voor bodemplaten, wielkuipen en dorpels.

Verpakt in handige kokers van 290 ml is Spray-Seal zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik. Door de verwerking met de speciale Sealer Applicator kan dankzij de vele instelmogelijkheden nagenoeg elke structuur worden nagebootst. Tevens is de Sealer Applicator zo geconstrueerd dat een aangebroken kitkoker zeer lang houdbaar blijft in het pistool. Hierdoor wordt ook het reinigen tot een minimum beperkt. In geval de kit verstreken dient te worden, verdient het aanbeveling de Innotec Brush te gebruiken voor een optimaal strijkresultaat.

Voor grootverbruikers is Spray-Seal ook verkrijgbaar in metalen/kunststof vaten van 20 kg (op aanvraag).

EIGENSCHAPPEN

- Bevat geen isocyanaten en aromatische koolwaterstoffen.
- Zeer snelle huidvorming en doordroging.
- Nat-in-nat overspuitbaar (na 30 minuten).
- Zeer nauwkeurige verwerking en eenvoudig in het gebruik.
- Uitstekende roestwering bij een gesloten laag.
- Blijvend elastisch.
- Stoot- en slagvast.
- Leverbaar in diverse fabrieksoriginele kleuren.
- In de Sealer Applicator is Spray-Seal zeer lang houdbaar.
- OEM-vrijgegeven.

PRODUCTINFO

SPRAY-SEAL HS-M

Versie: **SS-250925-001**

ALGEMEEN

VERPAKKING	Koker 290 ml	Koker 290 ml	Koker 290 ml
KLEUREN	Zwart	Lichtgrijs	Lichtbeige
ARTIKELCODE	01.3469.0000	01.3471.0070	01.3470.0850

TECHNISCHE INFO

SPRAY-SEAL HS-M

Versie: **SS-250925-001**

Basis:	MS-polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	± 1520 kg/m³
Consistentie:	Thixotroop
Oplosmiddelen:	Isoparaffinisch mengsel
Vlampunt:	> 63°C
Hardheid:	65 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	1,20 N/mm² (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	240% (volgens DIN 53504)
Modulus:	± 1,20 N/mm² (100% rek) (volgens DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +90°C (kortstondig +130°C na uitharding)
UV-bestendigheid:	Goed, bij voldoende laagdikte (min. 3 mm)
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Redelijk
Zuurbestendigheid:	Goed, bij zwakke zuren
Standvermogen:	Goed
Percentage vaste stof:	± 90%
Krimp:	± 12%
Verwerkingscondities:	+5°C tot +40°C
Soort ondergrond:	Bij voorkeur: metaal dat voorbehandeld is met een primer.
Voorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol.
Methode van aanbrengen:	Verspuiten gebeurt bij 4 à 5 bar door middel van de speciaal voor dit doel ontwikkelde Sealer Applicator. Zie ook de gebruiksaanwijzing van de Sealer Applicator.
Huidvorming:	± 10 minuten (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).
Kleefvrij:	± 30 minuten (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).
Doorhardingssnelheid:	± 3 mm / 24 uur (bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).

TECHNISCHE INFO

SPRAY-SEAL HS-M

Versie: **SS-250925-001**

Overschilderbaarheid:	Na ± 30 minuten overspuitbaar met nagenoeg alle moderne (grond-)laksystemen. Om een snellere en betere hechting te verkrijgen van watergedragen laksystemen, dient Spray-Seal HS-m met Innotec Repaplast Primer voorbehandeld te worden wanneer deze 4 uur of langer gedroogd heeft. Door de grote verscheidenheid aan verftypen in de markt, vooraf testen met het betreffende verftype.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking.
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren.
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	OEM-vrijgegeven
CE-Normering:	Adheseal Project is een product met CE-markering conform Verordening (EU) Nr. 305/2011: CE EN 15651-1, Type F 25HM INT-EXT De bijhorende Prestatieverklaring (DoP Nr. 012423PR0000) kan worden gedownload van onze website.
EAN-Code:	5400563006047

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.