

TIMBER FIX 30

Versie: **TF-160925-001**

Timber Fix 30 is een extreem snelle, semi-transparante 2-componenten reparatielijm voor nagenoeg alle houtsoorten. Door zijn speciale samenstelling maakt Timber Fix 30 supersnelle verlijmingen mogelijk op nagenoeg alle houtsoorten. Het is daardoor de perfecte oplossing voor de houtverwerkende industrie, waar tal van producten met een lange verwerkingstijd beschikbaar zijn, maar het vaak wenselijk is om iets snel en vakkundig te kunnen verlijmen.

Dankzij een aantal unieke eigenschappen maakt Timber Fix 30 het zelfs mogelijk om houtsoorten te verlijmen waarop tot voor kort zeer moeilijk een goede verbinding te realiseren was. Reparaties die normaal veel tijd in beslag nemen, kunnen met Timber Fix 30 in een handomdraai vakkundig worden uitgevoerd. Klemmen is daarbij slechts kortstondig of helemaal niet meer nodig. Dit maakt Timber Fix 30 uitermate geschikt voor snelle reparaties en alle soorten noodreparaties in de houtindustrie. Dankzij het goede standvermogen en de optimale open tijd is het product ook perfect geschikt voor verticale reparaties aan houtmaterialen.

Timber Fix 30 is een semi-transparante lijm. Een eventuele aansluitvoeg zal daardoor de kleur van het verlijmde hout aannemen. Door de verpakking in een handige duokoker en met behulp van de Mixer Gun is Timber Fix 30 gemakkelijk in het gebruik en zeer nauwkeurig te doseren. De speciale mixer-nozzle zorgt steeds voor de juiste mengverhouding en voorkomt bovendien het uitharden van het restant in de koker. Hierdoor is ook een aangebroken koker Timber Fix 30 nog lang houdbaar.



EIGENSCHAPPEN

- 2-componentenproduct voor zeer snel verlijmen.
- Vrij van H351.
- Zeer goede hechting op nagenoeg alle houtsoorten en plaatmaterialen op basis van houtvezels.
- Zeer snelle droging.
- Zeer snel handvast en verder bewerkbaar.
- Hoge treksterkte die de kracht van de meeste houtmaterialen overtreft.
- Semi-transparant, sluit daardoor perfect aan bij ongelakte houtsoorten.
- Goede temperatuurbestendigheid.
- Handige duokoker met mixer-nozzle.
- Perfect overschilderbaar met Innotec ISO PRIM.
- Geclassificeerd in duurzaamheidsklasse D3 volgens EN 204.

ALGEMEEN

VERPAKKING Duokoker 50 ml

ARTIKELCODE 07.1470.9999

TIMBER FIX 30

Basis:	2-componentenpolyurethaan
Volumieke massa / dichtheid:	± 1160 kg/m ³
Consistentie:	Pasteus
Hardheid:	75 (Shore D)
Trek tot breuk (treksterkte):	15 N/mm ² (volgens DIN 53504).
Rek tot breuk (%):	± 35% (volgens DIN 53504).
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +95°C
Waterbestendigheid:	Geclassificeerd in duurzaamheidsklasse D3 volgens EN 204.
Verwerkingscondities:	+5°C tot +35°C
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Het beste resultaat wordt behaald wanneer de ondergrond is aangeschuurd/opgeruwd. OPGELET: vette houtsoorten ontvetten met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic.
Methode van aanbrengen:	Zorg ervoor dat alle gereedschappen die nodig zijn tijdens de reparatie of verlijming klaarliggen, dit in verband met de snelle droging van Timber Fix 30. Plaats de mixer-nozzle op de duokoker. Spuit bij het eerste gebruik van een nieuwe koker altijd de eerste 2 centimeter uit en gebruik dit niet, dit om een optimale mengverhouding van Timber Fix 30 te garanderen. Na gebruik de mixer-nozzle niet verwijderen; deze pas wisselen bij het eerstvolgende gebruik. De te verlijmen delen verzamelen en opruwen of schuren waar de verlijming gaat plaatsvinden. Reinig de delen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic. Timber Fix 30 m.b.v. de mixer-nozzle op de ondergrond verdelen en de te verlijmen delen zo snel mogelijk, maar binnen 10 seconden samenvoegen. Gedurende korte tijd de reparatieplek fixeren tot Timber Fix 30 voldoende sterkte heeft gekregen. Na 10 minuten is Timber Fix 30 te bewerken, bv. schuren frezen, boren enz.
Open tijd:	30 seconden (20°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).
Klemtijd:	Aanbevolen 5 minuten.
Doorhardingssnelheid:	1 uur (20°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).
Droogtijd:	Eindsterkte wordt bereikt na 24 uur.
Spleetvullend vermogen:	Tot 5 mm
Aanbevolen laagdikte:	1 tot 4 mm (optimaal ± 2 mm).
Schuurbaarheid:	Uitstekend na 10 minuten (20°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).

TIMBER FIX 30

Versie: **TF-160925-001**

Overschilderbaarheid:	Na 1 uur, optimaal met Innotec ISO PRIM als grondlaag (20°C / 50% relatieve luchtvochtigheid).
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol Reinigen handen: Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563036464

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.